



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

VP ИТ-125 D50 Rs

Пластикат поливинилхлоридный для производства изоляции проводов и кабелей с температурой эксплуатации до +125 °С. Соответствует ТР ЕАЭС 037/2016 и директиве RoHS 2002/95/EC, не содержит запрещённых веществ. Приведены данные опытной партии.

ТУ 2246-013-21678427-2016

ТР ЕАЭС 037/2016

RoHS 2002/95/EC

ТИП	ТВЁРДОСТЬ, ШОР D	ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ ³
ИТ-125	50	1,42

Характеристики пластиката

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД	ЕД. ИЗМ.	НОРМА	ЗНАЧЕНИЕ
Удельное объёмное электрическое сопротивление при (20 ± 2) °С	ГОСТ 6433.2-71	Ω·см	не менее 1×10 ¹⁴	2,9×10 ¹⁴
Удельное объёмное электрическое сопротивление при (125 ± 2) °С	ГОСТ 6433.2-71	Ω·см	не менее 2×10 ¹¹	3,1×10 ¹²
Прочность при разрыве	ГОСТ 11262-80	МПа	не менее 21,0	21,5
Относительное удлинение при разрыве	ГОСТ 11262-80	%	не менее 240	255
Термостабильность при (200 ± 2) °С (метод Конго красный)	ГОСТ 14041-91	мин	не менее 500	более 500
Твёрдость по Шору D/15 при 20 °С	ГОСТ 24621-91	усл. ед.	50 ± 3	50
Твёрдость по Шору A/15 при 20 °С	ГОСТ 24621-91	усл. ед.	—	95
Плотность	ГОСТ 15139-69	г/см ³	не более 1,42	1,39
Изменение прочности при разрыве после термостарения (150 °С, 10 суток)	ГОСТ 11262-80	%	не более ±20	−6
Изменение относительного удлинения после термостарения (150 °С, 10 суток)	ГОСТ 11262-80	%	не более ±20	−11

Рекомендации по переработке

ТИП ЭКСТРУДЕРА	Стандартный экструдер для обработки поливинилхлорида (ПВХ)
ОСОБЕННОСТИ ШНЕКА	Одношнековый, коэффициент компрессии 2,5–2,7; L/D 24–25
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА	Возможно использование оснастки с обжатием и полуобжатием
ПРИМЕЧАНИЯ	Параметры — экспериментальные, испытания проводились на экструдере ROSENDAHL E-75 24D. В зависимости от типа машины может потребоваться регулировка.

ТЕМПЕРАТУРА ПО ЗОНАМ, °С

ЗАГ. ЗОНА	ЗОНА 1	ЗОНА 2	ЗОНА 3	ЗОНА 4	ЗОНА 5	ФЛАНЕЦ	БАЙПАС	ФИЛЬЕРА
70 ± 10	150 ± 10	155 ± 10	165 ± 10	175 ± 10	185 ± 10	185 ± 10	185 ± 10	180 ± 10

Упаковка, хранение, транспортировка

ФОРМА И УПАКОВКА	Биг-бэги не более 650 кг.
------------------	---------------------------

ХРАНЕНИЕ



В герметичной упаковке при температуре от -35 до $+35$ °C, без прямого солнечного излучения.
Перед переработкой выдержать в производственном помещении при $+15...+35$ °C не менее 12 часов.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Один год с даты изготовления.

Приведены типовые характеристики марки. Документ не является удостоверением качества конкретной партии — оно оформляется отдельно и поставляется с продукцией.
Значения получены на образцах в лабораторных условиях; при переработке возможны отклонения в зависимости от оборудования и режимов.